

FISSATIVO SILIKAT

Linha Primários

DESCRIÇÃO

Primário mineral de elevada penetração, composto por silicato de potássio estabilizado e ligantes especiais, compatível com qualquer reboco à base de cal e cimento.

Permite regular a absorção do suporte e garante a ancoragem das camadas de acabamento, especialmente em rebocos esfarelados, sem reduzir a respirabilidade da alvenaria.

É aplicado como isolante, fixador ou estabilizante da base antes da aplicação de tinta ou revestimento em pasta da Linha Silicato.

CARACTERÍSTICAS

PESO ESPECÍFICO: aproximadamente 1,005 kg/l;

CONSUMO: 150-200 g/m²;

RENDIMENTO: de 7 a 9 m²/l;

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície a fixar deve estar sempre seca, sem tratamento prévio, saudável, curada, livre de pó e sujidade, limpa de quaisquer vestígios de óleo, gordura e outros depósitos.

No caso de rebocos particularmente esfarelados, recomenda-se a aplicação de várias demãos de produto com a técnica "fresco sobre fresco".

APLICAÇÃO

Deve ser diluído a 50% com água.

Aplicar com pincel ou rolo de lã.

A aplicação de tintas ou revestimentos da Linha Silicato deve ser realizada no mínimo 24 horas após o tratamento.

COR

Transparente

FORNECIMENTO

Embalagens de 20 lt, 10 lt e 5 lt.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo.

Conservar a temperaturas superiores a +5 °C e inferiores a +30 °C.

RESTRIÇÕES

Para a aplicação dos produtos da Linha Silicato, a temperatura mínima é de +5 °C e a máxima de +30 °C, enquanto a humidade relativa não deve ultrapassar os 75%.

Caso contrário, a reação química de formação de silicato de cálcio com o reboco é inibida, com consequente descolagem do material ou formação de manchas mais ou menos visíveis no caso de aplicação de produtos coloridos.

Recomenda-se não aplicar sobre camadas antigas de tinta sintética, mas sempre sobre rebocos curados e secos, de modo a favorecer o mecanismo de siliconização.