

FONDO FLOOR UNICO

Linha Pavimentos

DESCRIÇÃO

Produto monocomponente à base de resinas e agregados de elevada qualidade, com uma resistência muito elevada.

Pronto a usar, altamente fluido e adequado para criar camadas de ligação entre a base e as camadas de acabamento subsequentes com **MARMORINO ÚNICO**.

Endurece em aproximadamente 7 a 8 horas após a aplicação.

APLICAÇÃO

SUPOORTE DE AZULEJOS

Verifique SEMPRE a perfeita aderência do revestimento cerâmico/de grés antigo, etc.

Remova os azulejos que não estejam perfeitamente aderentes ao substrato e encha com TRICOMPONENTE EPOXY FILLER após a aplicação do PRIMER UNICO (consulte a ficha técnica) diluído em 5-10% de água.

Em pavimentos com juntas >3 mm, preencher com uma demão de FONDO FLOOR UNICO.

Após 6 horas, lixe com lixadora orbital ou trinchadeira simples com lixa de grão 40.

Aplique uma demão de PRIMER UNICO em todo o pavimento/revestimento com rolo (consulte a ficha técnica) para criar uma ponte de aderência adequada e aguarde aproximadamente 8 horas para a secagem completa.

No caso de pavimentos: recomendamos espalhar 70g de rede de fibra de vidro sobre o PRIMER UNICO (ver ficha técnica) ainda húmido e passar o rolo por cima para fixar a rede para os passos seguintes.

Espalhe o FONDO FLOOR UNICO com uma espátula sobre toda a superfície. Se aplicado sobre tela, alise-o.

SUPOORTE DE CIMENTO

Aplique uma demão de PRIMER UNICO diluído a 30% para consolidar.

Após 6/8 horas, proceder à aplicação do FONDO FLOOR UNICO como descrito acima. Recomendamos sempre a utilização de uma tela de fibra de vidro de 70g.

Temperatura de aplicação: entre +5°C e +30°C

Tempos de reação (T=20°C - U.R. 50%)

- Tempo de secagem ao toque: aproximadamente 6 horas;
- Tempo de sobreposição: aproximadamente 12 horas;
- Endurecimento completo da superfície: 48 horas;

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos	Metodologia	Unidade de medida	Valores
Peso específico a 20°C	UNI EN ISO 2811	kg/l	1,7±0,05
Resíduo seco	UNI EN ISO 3251	% (p/p) / % (v/v)	99,6±1 99,4±1
Viscosidade Brookfield a 20°	ASTM D 2198	Cps	620±80
Diluição	-	-	Sem diluição
Rendimento teórico	-	kg/m²	0,7- 1 dependendo do suporte

FORNECIMENTO

Baldes de plástico de 5 kg, 10 kg e 20 kg.

COR

Branco (não pigmentável).

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. Temperatura de armazenamento entre +5° e +35°

O material, se armazenado em locais secos sobre paletes de madeira, pode ser conservado durante aproximadamente 1 ano.

QUALIDADE

FONDO FLOOR UNICO é sujeito a um controle rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.



Gradual World, Ltd.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guilhabreu • Portugal

FONDO FLOOR UNICO PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 27/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)