

## ISOEDIL-A

### Linha Primários

#### DESCRIÇÃO

Primário com elevado poder de penetração, capaz de saturar até a capilaridade microscópica da superfície do gesso. Dada a sua capacidade de formar uma película, é particularmente adequado como isolante em rebocos ou argamassas finas.

Aplicável em:

- Rebocos novos e antigos à base de ligantes hidráulicos
- Superfícies de betão
- Superfícies de gesso e gesso cartonado
- Tintas e revestimentos antigos de natureza orgânica ou mineral, conglomerados secos, compactos, absorventes e coesivos de diversas naturezas minerais, desde que absorventes.

#### DADOS TÉCNICOS

- **Peso específico:** 1,020 ± 0,010 kg/l;
- **Viscosidade:** 10" (COPPA FORD n° 4 +21 °C);
- **Sólidos em volume:** 22%;
- **Ponto de inflamação:** não inflamável;
- **Características:** elevada penetração no substrato;
- **Principais utilizações:** primário para preparação e isolamento de rebocos novos e, dada a sua capacidade de formar película, é particularmente adequado como isolante em rebocos ou argamassas finas;
- **Características de resistência:** à agressão alcalina em ambientes urbanos, rurais, marítimos e industriais;
- **Aplicação:** pincel, rolo de pelo, pistola;
- **Número de camadas:** 1 (uma);
- **Rendimento:** 10/30 m²/l;
- **Secagem:** ao toque 30 minutos (a +25 °C e 65% de humidade relativa), repintável após 6 horas;
- **Resíduo seco t.p.:** 24% ± 2;
- **Cores disponíveis:** ver folheto.

#### CARACTERÍSTICAS

- Elevada penetração no substrato;
- Produto diluível em água para impregnação superficial de suportes de parede, adequado tanto para interiores como para exteriores;
- **Natureza do ligante:** copolímero estireno-acrílico;
- **Solvente:** água;
- **Densidade UNI EN ISO 2811-1:** 1,00 ± 0,05 kg/l;

# FICHA TÉCNICA



the Art  
of  
Paint

- **Viscosidade UNI EN 8902:** 2200 ± 80 cps a +20 °C.

## APLICAÇÃO

Condições do ambiente e do substrato:

**Temperatura ambiente:** min. +8 °C / máx. +35 °C

**Humidade relativa do ambiente:** <75%

**Temperatura do substrato:** min. +5 °C / máx. +35 °C

**Humidade do substrato:** <10%

Evite aplicações na presença de condensação superficial ou sob luz solar direta.

**Ferramentas:** trincha, rolo e pistola.

## COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas de elevada percentagem, espessantes, plastificantes e anti fermentativos nas doses adequadas.

## FORNECIMENTO

Embalagens de 20 lt, 10 lt e 5 lt.

## COR

Transparente

## SEGURANÇA

Valor limite da UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. H: Primários fixadores (à base de água): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

O ISOEDIL-A contém no máximo: 30 g/l de COV

Utilize o produto de acordo com as normas de higiene e segurança em vigor; após a utilização, não deite as embalagens para o ambiente, deixe os resíduos secarem bem e trate-os como lixo especial.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilize em local bem ventilado.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Em caso de ingestão, procure imediatamente assistência médica e mostre a embalagem ou o rótulo.

Não deite os resíduos nos esgotos, cursos de água ou no solo.

Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.



Gradual World, Lda.  
(+351) 928 206 023  
Showroom • Plano Parque Empresarial  
Rua de Batel • Lote 8301.7  
4485 - 253 Guilhabreu • Portugal

ISOEDIL-A PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 17/06/2025 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)