

ISOLIX FLOOR STRONG

Linha Primários

DESCRIÇÃO

Primário consolidante à base de polímeros acrílicos em microemulsão.

A pequena dimensão das partículas do ligante confere ao produto uma excecional capacidade de penetração no substrato, o que permite reduzir a absorção de água e uniformizar áreas com diferentes níveis de absorção.

Pode ser utilizado na preparação de qualquer superfície de construção (diferentes tipos de reboco, paredes de gesso, gesso cartonado, aglomerados diversos, betão, fibrocimento, tintas antigas de cal não desintegrantes), destinadas a serem revestidas com tintas à base de água.

SUPORTES

Obras de alvenaria no exterior e interior em geral (rebocos, tijolos, cimento, etc.).

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem ser saudáveis e coesos, livres de eflorescências salinas ou de manchas de humidade ativas.

As tintas antigas devem ser eliminadas através de lavagem a alta pressão.

Não aplique em suportes frescos ou particularmente alcalinos, respeite um período mínimo de carbonatação de pelo menos quatro semanas.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: transparente;

COMPOSIÇÃO: ligante à base de micropolímeros acrílicos em emulsão;

PESO ESPECÍFICO: $1,01 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ a 20°C ;

VISCOSIDADE: $13 \pm 2 \text{ s}$ copo DIN4 a 20°C ;

RESÍDUO SECO: $11 \pm 0,5 \%$ p/p;

SECAGEM (dados referidos a 20°C e 65% de U.R.)

- Ao toque: 1 – 2 horas;
- Recobrimento: 12 – 24 horas;

RENDIMENTO PRÁTICO: $10 - 11 \text{ m}^2 / \text{L}$ por demão, em função da absorção do suporte;

DILUIÇÃO: Em volume $50 \div 100 \%$ com água, em função da absorção do suporte;

FERRAMENTAS: pincel.

Para superfícies muito absorventes, usar puro ou diluir até um máximo de 50%. Para

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

superfícies muito compactas, é possível diluir até 100%.

FORNECIMENTO

Jerricans de 20 lt, 10 lt e 5 lt.

COR

Neutra

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local fresco e proteger do gelo.

RESTRIÇÕES

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.



Gradual World, Lda.
(+351) 928 206 023

Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote B301.7
4485 - 253 Guilhabreu • Portugal

ISOLIX FLOOR STRONG PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 27/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)