

PRIMER UNICO

Linha Pavimentos

DESCRIÇÃO

Promotor de aderência e consolidante para todas as superfícies difíceis.

É um primário monocomponente à base de resinas acrílicas que, combinado com aditivos especiais, confere ao produto uma elevada capacidade de aderência em todas as superfícies.

Pode ser aplicado em todas as superfícies, tais como: azulejos, betão, gesso, gesso cartonado, tintas, resinas, mármore, madeira, fórmica, melamina, etc.

Pode ser aplicado em superfícies horizontais ou verticais, diluindo o produto de acordo com a absorção da superfície.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies absorventes (reboco, gesso cartonado, betão):

- Limpar as superfícies de pós, resíduos de ceras, materiais diversos não coesos.
- Aplicar o produto diluído com no máximo 10% de água, prévia aplicação de **ISOLIX FLOOR**.

Superfícies não absorventes (cerâmica, grés, madeira, melamina):

- Limpe e desgordure cuidadosamente as superfícies a tratar com detergentes específicos (decapantes, desgordurantes, álcool, solução de ácido clorídrico, etc.).

A temperatura de aplicação nestes casos não deve ser inferior a +10 °C, uma vez que a temperaturas mais baixas os tempos de secagem podem ser significativamente mais elevados, comprometendo a perfeita reticulação do produto e, conseqüentemente, a aderência.

Em pavimentos muito brilhantes, recomenda-se lixar as superfícies e, em seguida, realizar uma limpeza adequada.

Neste caso, aplique o produto pronto a usar (recomendado) ou diluído em água até, no máximo, 5%.

APLICAÇÃO

Aplica-se com rolo, pincel ou pistola, distribuindo o produto uniformemente numa só demão. Pode ser utilizado como bloqueador de rede antes da aplicação de **FONDO FLOOR EPOX** ou **FONDO FLOOR UNICO**. Utilize uma tela de fibra de vidro de 70 g, posicionando-a sobre o produto acabado de aplicar. De seguida, passe o rolo sobre a superfície da tela. A malha de fibra não se deve sobrepor e não deve formar saliências.

Condições de Aplicação e Armazenamento

- Temperatura de aplicação: entre +15 °C e +30 °C;
- Temperatura de funcionamento: entre -20 °C e +75 °C;

- Temperatura de armazenamento: entre +5 °C e +30 °C;
- Limpeza das ferramentas: com água quente ou diluente nitro;

Tempos de reação (T = +20 °C - U.R. 50%)

- Tempo de secagem ao toque: aproximadamente 2 horas;
- Tempo de repintura: aproximadamente 7 a 8 horas;
- Endurecimento completo da superfície: 7 dias;

DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos	Metodologia	Unidade de medida	Valores
Peso específico a 20°C	UNI EN ISO 2811	kg/l	1,32±0,05
Resíduo seco	UNI EN ISO 3251	% (p/p) / % (v/v)	65±1 / 46±1
Proporção de mistura	-	-	produto monocomponente
Diluição	-	-	max 1-2%
Rendimento teórico	-	kg/m²	0,150 – 0,200

FORNECIMENTO

Baldes de 5 lt, 10 lt e 14 lt.

COR

O produto é fornecido na cor branca. A pigmentação, dado o uso do produto, não é necessária.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. O material armazenado em locais secos sobre paletes de madeira conserva-se durante cerca de 1 ano.

QUALIDADE

PRIMER UNICO é sujeito a um controle rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.