

FINITURA FLOOR MONOCOMPONENTE OPACA

Linha Pavimentos

DESCRIÇÃO

Acabamento poliuretânico monocomponente, hidrossolúvel e mate para interiores e exteriores.

Produto de acabamento em ciclos de pintura de estruturas destinadas a uso arquitetónico (parapeitos, escadas, mezaninos).

Ideal para o ciclo de revestimento de pavimentos de resina MARMORINO FLOOR ÚNICO e, em geral, como agente vitrificante para todas as superfícies à base de: cal, cimento, madeira, etc. Acabamento mate com 10 brilhos.

DADOS TÉCNICOS

Peso específico: 1,040 kg/lit;

Aparência: líquido denso e transparente;

Resíduo seco: 31±1;

Viscosidade: 27±2;

Resistência a líquidos frios (UNI EN 12720): Classe de acordo com UNI 10944: E;

Dureza aos riscos (UNI EN 15186): 0,4 newton;

Resistência ao calor húmido (UNI EN 12721): 3;

Dureza a lápis (ASTM D 3363): 2B – Classe britânica;

Resistência ao calor seco (UNI EN 12722): 4;

Teste Taber (UNI 9115): 4;

Diluição: Água 0-10 partes em peso;

Secagem: a 20°C;

Sem pó: 20-30 minutos;

Sem marcas de dedos: 45-60 minutos;

Lixável: 6 horas;

Caminhável: 24 horas;

Número de mãos: 1-3;

Gramagem: 90-130 g/m²;

Sistemas de aplicação: pistola, rolo e pincel;

Brilho: (UNI EN ISO 2813) brilho 10;

NOTA: A secagem e a repintura podem variar em função das condições ambientais, da absorção do suporte (no caso dos suportes de material, recomenda-se a realização de um ensaio no suporte final nas condições reais de aplicação antes de se proceder à aplicação em obra).

A uma temperatura de 20 °C, se esperar mais de seis horas entre uma demão e outra, é necessário lixar para melhorar a aderência entre as camadas de tinta.

Em caso de aplicação em bases de duche ou móveis, o produto pode ser catalisado a 10% com **INDURENTE PER FINITURA FLOOR**.

LIMPEZA

Limpeza do equipamento: Efetuar um enxaguamento inicial do equipamento com detergente, seguido de um enxaguamento completo com água da torneira. As lavagens devem ser realizadas antes da secagem do produto.

A limpeza das superfícies pintadas com produtos à base de água deve ser feita com detergentes neutros (portanto, não à base de ácidos, amoníaco ou lixívia), não abrasivos e isentos de solventes; em particular, evitar a utilização de produtos que contenham álcool ou acetona.

FORNECIMENTO

Embalagens de plástico de 5 kg, 10 kg e 14 kg.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. Temperatura de armazenamento entre +5° e +30°

O material, se armazenado em local adequado, na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.

RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO

Não é recomendada a aplicação a temperaturas inferiores a 15°C e a níveis elevados de humidade relativa, que podem influenciar negativamente os tempos de secagem e empilhamento.

A elevada humidade do ar e/ou as baixas temperaturas atrasam a secagem e podem impedir a formação correta da película de tinta.

QUALIDADE

FINITURA FLOOR MONOCOMPONENTE OPACA é submetido a um controlo cuidadoso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.