

MARMORINO 07K

Linha Cal

DESCRIÇÃO

MARMORINO PASTA 07K é um produto composto por pós especiais de mármore, de diferentes granulometrias, cal hidratada e outros aditivos específicos para facilitar a sua aderência a qualquer tipo de suporte.

As características do **MARMORINO PASTA 07K** são múltiplas. Para além de uma elevada facilidade de aplicação e trabalhabilidade devido à sua elasticidade e plasticidade, permite infinitos tipos de acabamento ditados pela habilidade do aplicador.

Trata-se de um revestimento mineral altamente respirável para interiores e exteriores, especificamente concebido para obter um acabamento acetinado.

DADOS TÉCNICOS

Dados Técnicos	Valor
Peso específico a +20 °C	1,750 kg/l
Consumo	1,6-1,9 kg/m ² de produto acabado.
Granulometria	0,7 mm

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Misturar bem a pasta com a ajuda de um misturador de argamassa, evitando adicionar água. No caso de ser necessário colorir a pasta, usar óxidos de ferro preparados ou consultar os nossos serviços técnicos.

Deve verificar-se previamente a resistência mecânica e a aderência da argamassa fina ao reboco de base, antes da aplicação. Se estas resistências forem insuficientes, existe o risco de descolamento do revestimento juntamente com a argamassa fina do reboco.

Aplique uma demão de primário **ISOEDIL-A** na camada de reboco; em rebocos antigos, utilize o primário **FONDO RUVIDO**, da mesma cor do reboco, a fim de obter uma base de absorção homogênea.

APLICAÇÃO

Após a aplicação de primário esperar pelo menos 12 horas e depois proceder à aplicação com uma talocha em inox, espalhando-o uniformemente como se fosse um reboco.

Para o acabamento, o **MARMORINO PASTA 07K** pode ser aplicado com técnicas tradicionais, mas também através da utilização de ferramentas aplicativas como rede, stencil, etc., de forma a obter diferentes texturas.

FORNECIMENTO

Baldes plásticos de 25 kg e 10 kg.

Pode ser pigmentado com o sistema tintométrico da Colorificio Veneziano. Recomenda-se a utilização de produtos do mesmo lote para garantir uniformidade. Consulte a Tabela de Cores.

ADVERTÊNCIAS

Evitar a aplicação a temperaturas inferiores a +5 °C e com humidade relativa superior a 75%.

Evitar a aplicação nos períodos mais frios do ano.

As fachadas revestidas com **MARMORINO PASTA 07K** devem ser protegidas da chuva e de qualquer precipitação durante a aplicação e nos dias seguintes de secagem; caso contrário, podem surgir na superfície manchas esbranquiçadas devido à reação incorreta de endurecimento e carbonatação do material.

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo.

Se armazenado em condições adequadas, na sua embalagem original, o material tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

MARMORINO PASTA 07K é submetido a um controlo rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.