

MARMORINO PASTA MEDIA FINA

Linha Cal

DESCRIÇÃO

MARMORINO PASTA MEDIA FINA é um composto de alisamento mineral altamente respirável para interiores e exteriores, especificamente desenvolvido para obter um acabamento acetinado, com excecional resistência à humidade e ao envelhecimento, uma excelente respirabilidade, mantendo ao mesmo tempo uma razoável repelência à água.

Produto composto por pós especiais de mármore de diferentes granulometrias, massa de cal e outros aditivos especiais para facilitar a adesão a qualquer tipo de substrato.

DADOS TÉCNICOS

Parâmetros	Método	Marmorino Pasta Media Fina	Classificação de acordo com a norma UNI 998-1, Tabela 2, para argamassas do tipo GP
Condutividade térmica	UNI 1745	0,75 W/mK	$\lambda = 0,75 \text{ W/mK}$
Massa volumétrica aparente do reboco endurecido e seco	UNI 1015-10	$1693 \pm 14 \text{ kg/m}^3$	$1693 \pm 14 \text{ kg/m}^3$
Resistência à flexão da argamassa endurecida	UNI 1015-11	$1,3 \text{ N/mm}^2$	Não requerido
Resistência à compressão da argamassa endurecida	UNI 1015-11	$4,7 \text{ N/mm}^2$	CS II
Aderência ao suporte de argamassas de reboco exterior e interior	UNI 1015-12	$1,8 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$
Tipo de fissura	UNI 1015-12	Fratura de coesão	B
Coefficiente de absorção de água por capilaridade da argamassa endurecida	UNI 1015-18	$0,25 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	Wc1
Coefficiente de absorção de água por capilaridade para argamassas de restauro calculado em 24 horas	UNI 1015-18	13 kg/m^2	Não requerido
Permeação ao vapor de água	UNI 1015-19	$0,0000000008 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}^{-1}$	Não requerido
Permeabilidade ao vapor de água	UNI 1015-19	$0,000000000001 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}^{-1}$	Não requerido
Coefficiente de resistência à difusão do vapor de água calculado de acordo com a tabela 2 da norma UNI 998-1	UNI 1015-19	24	$\mu \leq 24$

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidade específica: 1,550 kg/l $\pm$ 0,05
- Estado físico: pasta
- Consumo: aproximadamente 2 kg/m² acabado
- Aparência da película seca: brilhante
- Ponto de inflamação: não inflamável
- Viscosidade média: pasta firme e macia
- Tempo de secagem: 4-5 horas ao toque, 24 horas para secagem completa
- Tempo de repintura: mínimo de 24 horas

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Misture bem a pasta utilizando um berbequim com misturador, evitando adicionar água. Se precisar de colorir a pasta, utilize um óxido de ferro adequado ou consulte o fabricante.

Após escovar e raspar as superfícies, aplique uma demão de primário ISOEDIL-A sobre gesso natural.

Sobre gesso antigo, aplique um primário como o FONDO RUVIDO, da mesma cor do gesso, para garantir uma base uniformemente absorvente.

APLICAÇÃO

Aplique com uma espátula de aço inoxidável, espalhando uniformemente como se fosse gesso, até uma espessura de aproximadamente 2 mm. Certifique-se que a pasta está bem nivelada, pois o resultado final é obtido com a primeira demão; não devem existir marcas, juntas, manchas, etc.

Após pelo menos 24 horas da aplicação da primeira demão, aplique a segunda, novamente com uma espátula de aço inoxidável. Aplique uma camada mais fina do que a primeira, mas de forma muito uniforme, cuidadosa e com pressão. Imediatamente a seguir (um aplicador espalha e outro alisa), alise com uma espátula de aço inoxidável limpa.

À medida que o produto seca, aumente a pressão de aplicação e insista. O **MARMORINO PASTA MEDIA FINA** realça o seu efeito brilhante e reflexivo se alisado no momento certo.

Se o tempo estiver particularmente quente ou a fachada for grande, humedecça o produto aplicado com um pulverizador contendo água. Se aplicado em áreas exteriores, especialmente durante períodos húmidos, proteja a parede durante pelo menos três dias.

Proteção da superfície (opcional)

Para maior proteção e brilho, em ambientes interiores, pode ser aplicado o produto **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

Em ambientes exteriores, para reduzir o efeito "húmido", um protetor à base de silicone, como o **IDROCEM A PLUS**, pode ser aplicado após, pelo menos, 10 dias.

FORNECIMENTO

Baldes plásticos de 25 kg.

Cor branca. Pode ser pigmentado com o sistema tintométrico da Colorificio Veneziano. Recomenda-se a utilização de produtos do mesmo lote para garantir uniformidade. Consulte a Tabela de Cores.

ADVERTÊNCIAS

Evite a aplicação a temperaturas inferiores a +5°C e com humidade relativa superior a 75%.

Evite a aplicação durante os períodos mais frios do ano.

A resistência mecânica e a aderência da argamassa fina à camada base devem ser verificadas antes da aplicação. Se estas resistências forem insuficientes, existe o risco de a camada fina se desprender juntamente com a argamassa fina.

As fachadas revestidas com **MARMORINO PASTA MEDIA FINA** devem ser protegidas da chuva e de outras precipitações durante a aplicação e nos dias seguintes de secagem; caso contrário, podem aparecer manchas esbranquiçadas na superfície devido à cura e carbonatação inadequadas do material.

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo.

Se armazenado em condições adequadas, na sua embalagem original, o material tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

MARMORINO PASTA MEDIA FINA é submetido a um controlo rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e controladas.