

STUCCO KROK

Linha Decorativa

DESCRIÇÃO

Pasta tixotrópica à base de água, branca ou colorida, com fibras, enriquecida com resinas vinil-versáticas, cargas minerais, agregados e aditivos cuidadosamente selecionados, garantindo um produto de elevada qualidade.

Produto com um excelente poder de preenchimento e rendimento. Garante a aderência da tinta graças às suas excelentes propriedades adesivas.

Especialmente desenvolvido para paredes interiores.

DADOS TÉCNICOS

Aglomerante: Copolímero vinílico em emulsão aquosa;

Solvente: Água;

Densidade UNI EN ISO 2811-1: 1,9 +/- 0,1 kg/l;

Aparência: Pasta branca ou colorida com elevada viscosidade;

Tempo de secagem (a +25°C e 65% HR): Pode ser pintada após 2 horas;

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies de gesso:

Certifique-se de que o substrato cicatrizou durante pelo menos 28 dias.

Verifique o estado da superfície. Ela deve estar firme. Caso contrário, faça um novo acabamento ou consolide-a com produtos específicos.

Remova qualquer eflorescência, escovando ou lavando.

Se houver tinta antiga, remova as áreas descascadas ou soltas. Camadas espessas de tintas à base de cal ou com controlo de temperatura devem ser completamente removidas humedecendo bem a superfície e raspando ou utilizando uma lavadora de alta pressão.

Aplique com uma talocha e finalize com um rolo.

APLICAÇÃO

Rendimento aproximado: Varia bastante consoante o tipo de suporte. A aplicação de uma espessura de 500-600 microns resulta num rendimento de 1 m²/kg. Recomenda-se a realização de um teste preliminar num suporte específico para determinar o consumo.

Após pelo menos 12 horas e após garantir que STUCCO KROK está completamente seco, remova quaisquer imperfeições com uma espátula, raspando a superfície em questão.

Aplique a cera colorida KROK com uma talocha ou esponja sintética, tendo o cuidado de polir

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

imediatamente com uma espátula para remover o excesso de cera e evitar a formação de fluorescências brancas.

Passadas pelo menos 12 horas, passe novamente um pano ou esponja de polimento para obter o efeito desejado.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura ambiente: min. +8°C / máx. +35°C;

Humidade relativa: < 75%;

Temperatura do suporte: min. +5°C / máx. +35°C;

Humidade do suporte: < 10%;

Ferramentas: espátula ou talocha e rolo KROK para acabamento.

Diluição: Pronto a usar.

COR

Cores de catálogo. É compatível com o sistema tintométrico Colorificio Veneziano.

FORNECIMENTO

Baldes de 20 Kg.

ARMAZENAGEM

Proteger do gelo. O material, se armazenado em local adequado, na embalagem original, tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

O STUCCO KROK é sujeito a uma monitorização cuidadosa e constante. As matérias-primas são rigorosamente selecionadas e inspecionadas.



Gradual World, Lda.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guinabreu • Portugal

STUCCO KROK PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 31/08/2026 · Página 2 de 2

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)