

MARMORINO POLVERE FINA

Linha Cal

DESCRIÇÃO

MARMORINO POLVERE FINA é um produto composto por pós de mármore, cal e aditivos selecionados que permitem uma fácil aplicação e uma excelente aderência ao suporte.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de superfície após uma preparação adequada; pode ser utilizado tanto em ambientes interiores como exteriores.

É altamente respirável, oferecendo também uma resistência significativa aos álcalis e ao bolor.

DADOS TÉCNICOS

Parâmetros	Método	Marmorino Polvere Media	Classificação de acordo com a norma UNI 998-1, Tabela 2, para argamassas do tipo GP
Condutividade térmica	UNI 1745	0,36 W/mK	$\lambda = 0,36 \text{ W/mK}$
Massa volumétrica aparente do reboco endurecido e seco	UNI 1015-10	$1242 \pm 4 \text{ kg/m}^3$	$1242 \pm 4 \text{ kg/m}^3$
Resistência à flexão da argamassa endurecida	UNI 1015-11	$1,8 \text{ N/mm}^2$	Não requerido
Resistência à compressão da argamassa endurecida	UNI 1015-11	$3,7 \text{ N/mm}^2$	CS II
Aderência ao suporte de argamassas de reboco exterior e interior	UNI 1015-12	$2,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Tipo de fissura	UNI 1015-12	Fratura de coesão	B
Coefficiente de absorção de água por capilaridade da argamassa endurecida	UNI 1015-18	$0,58 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	Wc0
Coefficiente de absorção de água por capilaridade para argamassas de restauro calculado em 24 horas	UNI 1015-18	$25,9 \text{ kg/m}^2$	Não requerido
Permeação ao vapor de água	UNI 1015-19	$0,0000000018 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$	Não requerido
Permeabilidade ao vapor de água	UNI 1015-19	$0,000000000015 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$	Não requerido
Coefficiente de resistência à difusão do vapor de água calculado de acordo com a tabela 2 da norma UNI 998-1	UNI 1015-19	11	$\mu \leq 11$
Reação ao fogo	-	-	A1

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso específico:** 1,9 kg/l
- **Estado físico:** pó
- **Rendimento:** varia consoante o tipo de substrato, aproximadamente 2 kg/m²
- **Tempo de secagem:** varia consoante o ambiente de aplicação
- **Granulometria:** impalpável

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Após escovar e raspar as superfícies, aplique uma demão de primário **ISOEDIL-A** em reboco comum e, em reboco antigo, utilize um primário como o **FONDO RUVIDO**, de modo a obter uma base com absorção homogênea.

Misture bem o pó utilizando um berbequim com misturador, adicionando água aos poucos (6,5 litros por recipiente de 15 kg).

APLICAÇÃO

Após preparar adequadamente os suportes, aplique uma primeira demão com uma talocha de aço inoxidável, evitando sobreposições excessivas. Deixe secar e, após cerca de 16 horas, aplique uma segunda demão e compacte o material até obter uma superfície perfeitamente lisa.

Em períodos de calor intenso, recomenda-se humedecer a superfície com água.

Proteção da superfície (opcional)

Para proteger o produto e torná-lo hidrófugo, 10 dias após a aplicação utilize um produto à base de água e silicone, como o **IDROCEM-A PLUS** ou, especialmente para interiores, uma cera como a **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

FORNECIMENTO

Baldes plásticos de 15 kg.

Cor branca. Pode ser pigmentado com o sistema tintométrico da Colorificio Veneziano. Recomenda-se a utilização de produtos do mesmo lote para garantir uniformidade. Consulte a Tabela de Cores.

ADVERTÊNCIAS

Reúna todo o material necessário para cada tarefa, a partir do mesmo lote.

Aplique o material apenas em reboco curado e seco.

Evite a aplicação em fachadas expostas à luz solar direta ou a ventos fortes.

Evite a aplicação durante os períodos mais frios e húmidos do ano: uma temperatura de +5°C é considerada a temperatura mínima para aplicação.

Evite aplicar o material na mesma fachada em momentos diferentes.

FICHA TÉCNICA



a Arte
em Obra

Evite a aplicação em fachadas em diferentes épocas do ano.

Deve ser utilizado no seu estado original, sem adição de materiais estranhos.

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo.

Se armazenado em condições adequadas, na sua embalagem original, o material tem um prazo de validade de 1 ano.

QUALIDADE

MARMORINO POLVERE FINA é submetido a um controlo rigoroso e constante. As matérias-primas são rigorosamente seleccionadas e controladas.



Gradual World, Lda.
t (+351) 928 206 023 e geral@gradualworld.pt
www.colorificioveneziano.pt
www.instagram.com/colorificio_veneziano_pt
Showroom • Plano Parque Empresarial
Rua de Batel • Lote 8301.7 • 4485 - 253 Guilhabetu • Portugal

MARMORINO POLVERE FINA PT.V01.DOCX · Revisão 01 · 31/08/2026 · Página 3 de 3

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos aos seus processos, condições e finalidades previstas.

(mod. 01/25)